SHERWIN WILLIAMS.

www.sherwin.ru

SUPERPAINT®

INTERIOR LATEX SATIN

Латексная полуматовая/ сатиновая краска для внутренних работ
Серия A87

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предназначается для использования:

- в демонстрационных залах
- в столовых /фойе
- в общих комнатах/ гостиных
- в детских спальнях
- при значительных изменениях цвета

Обрабатываемые поверхности:

- гипсокартон/ штукатурка
- отделочные панели/дерево
- металл
- бетон/кирпичная кладка
- обои

Цвет: широкая гамма цветов

Укрывистость: 8.6 – 9.8 м²/л (350–400 фут²/галлон) при толщине мокрого слоя 4 мил (101.6 мкм) и высохшего слоя 1.6 мил (40.6 мкм)

Время высыхания, при 25°C (77°F) и относительной влажности 50%:
Зависит от температуры и влажности

Высыхание «до отлипа»	1 час
Полное высыхание (для нанесения второго слоя):	4 часа
Температура воспламенения:	Не относится
Глянцевитость:	10 – 20 единиц под углом 85°

Колеровка с использованием системы Blend-A-Color:

База	Грамм/Литр (Унц./галл.)	Интенсивность
Экстра Белая	0–45 (0–6)	125%
Глубокая	30–90 (4–12)	100%
Светящаяся Белая	0–38 (0–5)	125%

Тип связующего вещества: винил-акриловый

A87W51

Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей): 41 г/л; 0.34 фунт/галл.

Твердых частиц (по объему):	39 ± 2%
Твердых частиц (по массе):	54 ± 2%
Масса в галлоне (= 3.785 литрам) краски:	4.9 кг (10.9 фунт.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Стеновой блок

1 слой:	Loxon Block Surfacer/ Локсон наполняющая грунтовка
2 слоя:	SuperPaint Interior Satin Latex

Гипсокартон

1 слой:	PrepRite Classic Primer/ Грунтовка ПрепРайт Классик
2 слоя:	SuperPaint Interior Satin Latex

Штукатурка

1 слой:	PrepRite Wall & Wood Primer/ ПрепРайт грунтовка для стен и дерева
или:	PrepRite Masonry Primer/ ПрепРайт грунтовка для каменной/ кирпичной кладки
2 слоя:	SuperPaint Interior Satin Latex

Кирпичная/Каменная кладка

1 слой:	PrepRite Masonry Primer/ ПрепРайт грунтовка для каменной/ кирпичной кладки
2 слоя:	SuperPaint Interior Satin Latex

Дерево

1 слой:	PrepRite Wall & Wood Primer/ ПрепРайт грунтовка для стен и дерева
или:	PrepRite Classic Primer/ Грунтовка ПрепРайт Классик
2 слоя:	SuperPaint Interior Satin Latex

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Удаление старой краски с помощью шлифовки, соскабливания или иным способом может привести к образованию пыли или паров, содержащих свинец. Воздействие свинцовых пыли или паров может вызвать поражение мозга или другие вредные проявления, опасные для здоровья, особенно в организме детей и беременных женщин. Для защиты от воздействия свинца и других вредных веществ необходимо использовать соответствующее защитное оборудование, например, правильно подобранный респиратор (в США сертифицированный Национальным институтом профессиональной безопасности и гигиены труда NIOSH), а также принятие должных мер предосторожности и очистки. Дополнительную информацию можно получить в США в Национальном информационном центре по свинцу по телефону 1-800-424-LEAD или в местном органе санитарного надзора.

Очистить поверхность с помощью подходящего чистящего средства; тщательно промыть водой и дать поверхности высохнуть. Соскоблить или зачистить шкуркой старую отслоившуюся или потрескавшуюся краску. Глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матового оттенка. Пятна от воды, дыма, чернил, карандаша, жира и т.п. обработать соответствующей грунтовкой/ силером.

Гипсокартон
Обработать трещины и отверстия с помощью отделочной замазки/ шпатлевки и отшлифовать до гладкого состояния. Составы для наполнения швов должны быть выдержаны до затвердевания и отшлифованы до гладкого состояния. Удалить всю пыль, образовавшуюся при зачистке поверхности.

Кирпичная/ каменная кладка, бетон, цемент, стеновой блок
Все новые поверхности должны быть выдержаны в соответствии с рекомендациями производителя – обычно в течение 30 суток. Удалить все выделения и реагенты. Необработанные шероховатые поверхности могут быть зашпаклеваны до гладкого состояния. Если процесс окраски не может быть задержан на 30 суток, дать поверхности затвердеть в течение 7 суток, а затем покрыть ее грунтовкой для кирпичной/каменной кладки PrepRite Masonry Primer.

продолжение на обратной стороне

101.11

SUPERPAINT®

INTERIOR LATEX SATIN

Латексная полуматовая/ сатиновая краска для внутренних работ
Серия A87

SHERWIN WILLIAMS.

www.sherwin.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Штукатурка
Штукатурка должна быть выдержанной и твердой. Текстурированную, мягкую, пористую или крошащуюся штукатурку следует обработать раствором, составленным из 1 пинты (0.47 л) хозяйственного уксуса и 1 галлона (3.785 л) воды. Повторять обработку пока поверхность не затвердеет, затем промыть ее чистой водой и высушить.

Дерево
Зачистить все наружные поверхности до свежей древесины. Зашпаклевать все отверстия и дефекты поверхности заполнителем для дерева или шпатлевкой и зачистить до гладкого состояния.

Плесень
Удалить плесень перед покраской с помощью раствора, составленного из 1 части жидкого отбеливающего средства и 3 частей воды. Нанести раствор и отскрести заплесневевший участок. Оставить раствор на поверхности в течение 10 мин. Затем тщательно промыть поверхность водой и дать ей высохнуть перед покраской. Во время работы использовать защитные очки, водонепроницаемые перчатки и защитную спецодежду. Быстро смыть раствор при попадании его на кожу. Не добавлять в раствор отбеливателя и воды какие-либо моющие средства или аммиак.

Уплотнение щелей
Щели между стенами, потолками, архитектурными профильными деталями и другими деталями внутренней отделки после грунтования могут быть заполнены соответствующим герметиком.

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ

Наносить краску при температуре не ниже 10°C (50°F).
Разбавление не требуется.
Кисть
Использовать нейлоновую/ полиэстровую кисть.
Малярный валик
Использовать валик с длиной ворса 9.5 – 19мм (3/8–3/4 дюйма) из синтетического материала.
Краскопульт безвоздушного распыления
Давление.....2000 фунт/кв. дюйм (138 бар)
Наконечник ..... диаметр 0.43 – 0.53 мм (0.017-0.021 дюйм)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ

После нанесения немедленно удалить проливы и брызги краски, а также отмыть инструмент теплым мыльным раствором. Помыть руки с мылом. После очистки промыть оборудование для распыления уайт-спиритом, что позволит предотвратить образование ржавчины. При использовании уайт-спирита следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Использовать краску только для внутренних работ.
Защищать краску от замерзания.
Краска не обладает фотохимической активностью.

Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin-Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут изменяться и относятся к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем компании Sherwin-Williams.