



www.sherwin.ru

ProMar® 700

INTERIOR LATEX FLAT

Латексная матовая краска для внутренних работ
Серия B30W7700

<u>ХАРАКТЕРИСТИКИ</u>	<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ</u>	<u>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</u>
<p>ProMar 700 Interior Latex Flat – это экономичная интерьерная латексная краска для стен и потолков. Предназначена для нанесения на загрунтованный гипсокартон, древесно-волоконистые плиты, дерево, кирпичную/каменную кладку, загрунтованный металл. Устойчива к мытью с применением жидких моющих средств.</p> <p>Цвет: Белый</p> <p>Укрывистость: 8.6 – 9.8 м²/л (350–400 фут²/галлон) при толщине мокрого слоя 4 мил (101.6 мкм) и высохшего слоя 1.1 мил (27.9 мкм)</p> <p>Время высыхания, при 25°C (77°F) и относительной влажности 50%: Зависит от температуры и влажности Высыхание «до отлипа» 1 час Полное высыхание (для нанесения второго слоя): 4 часа</p> <p>Температура воспламенения: не относится</p> <p>Глянцевитость: 0 – 5 единиц под углом 85°</p> <p>Тип связующего вещества: Винил-акриловый</p> <p>B30W07700</p> <p>Летучие органические соединения (без учета летучих компонентов растворителей): 50 г/л; 0.42 фунт/галл.</p> <p>Твердых частиц (по объему): 25 ± 2%</p> <p>Твердых частиц (по массе): 43 ± 2%</p> <p>Масса в галлоне (= 3.785 литрам) краски: 4.9 кг (10.9 фунт.)</p>	<p>Стеновой блок 1 слой: Loxon Block Surfer 2 слой: ProMar 700 Interior Latex</p> <p>Гипсокартон 1 слой: ProMar 400 Latex Primer 2 слой: ProMar 700 Interior Latex</p> <p>Штукатурка 1 слой: Premium Wall & Wood Primer 2 слой: ProMar 700 Interior Latex</p> <p>Кирпичная/Каменная кладка 1 слой: Loxon Concrete & Masonry Primer 2 слой: ProMar 700 Interior Latex</p> <p>Дерево 1 слой: Premium Wall & Wood Primer 2 слой: ProMar 700 Interior Latex</p> <p>Другие грунтовки также могут подойти. При перекрашивании с кардинальным изменением цвета, использовать слой грунтовки. Это улучшит укрывистость финишного покрытия.</p>	<p>Очистить поверхность с помощью подходящего чистящего средства; тщательно промыть водой и дать поверхности высохнуть. Соскоблить или зачистить шкуркой старую отслоившуюся или потрескавшуюся краску. Глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матового оттенка. Пятна от воды, дыма, чернил, карандаша, жира и т.п. обработать соответствующей грунтовкой/силером.</p> <p>Гипсокартон Обработать трещины и отверстия с помощью отделочной замазки/шпатлевки и отшлифовать до гладкого состояния. Составы для герметизации швов должны быть выдержаны до затвердевания и отшлифованы до гладкого состояния. Удалить всю пыль, образовавшуюся при зачистке поверхности.</p> <p>Кирпичная/каменная кладка, бетон, цемент, стеновой блок Все новые поверхности должны быть выдержаны в соответствии с рекомендациями производителя – обычно в течение 30 суток. Удалить все выделения и реагенты. Необработанные шероховатые поверхности могут быть зашпаклеваны до гладкого состояния. Если процесс окраски не может быть задержан на 30 суток, дать поверхности затвердеть в течение 7 суток, а затем покрыть ее грунтовкой Loxon Concrete & Masonry Primer.</p>

101.07

ProMar® 700

INTERIOR LATEX FLAT



**SHERWIN
WILLIAMS.**

www.sherwin.ru

Латексная матовая краска для внутренних работ
Серия B30W7700

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Штукатурка

Штукатурка должна быть выдержанной в течении 28 дней и твердой. Текстурированную, мягкую, пористую или крошащуюся штукатурку следует обработать раствором, составленным из 1 pintы (0.47 л) хозяйственного уксуса и 1 галлона (3.785 л) воды. Повторять обработку пока поверхность не затвердеет, затем промыть ее чистой водой и высушить.

Дерево

Зачистить все наружные поверхности до свежей древесины. Зашпаклевать все отверстия и дефекты поверхности наполнителем для дерева или шпатлевкой и зачистить до гладкого состояния.

Плесень

Удалить плесень перед покраской с помощью раствора, составленного из 1 части жидкого отбеливающего средства и 3 частей воды. Нанести раствор и отскрести заплесневевший участок. Оставить раствор на поверхности в течение 10 мин. Затем тщательно промыть поверхность водой и дать ей высохнуть перед покраской. Во время работы использовать защитные очки, водонепроницаемые перчатки и защитную спецодежду. Быстро смыть раствор при попадании его на кожу. Не добавлять в раствор отбеливателя и воды какие-либо моющие средства или аммиак.

Уплотнение щелей

Щели между стенами, потолками, архитектурными профильными деталями и другими деталями внутренней отделки после грунтования могут быть заполнены соответствующим герметиком ProSelect.

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ

Наносить краску при температуре не ниже 10°C (50°F).

Разбавление не требуется.

Кисть

Использовать нейлоновую/ полиэфирную кисть.

Малярный валик

Использовать ворсистый валик диаметром 9.5 – 19 мм (3/8 – 3/4 дюйма) из синтетического материала.

Краскопульт безвоздушного распыления

Давление.....2000 фунт/кв. дюйм (138 бар)
Наконечник диаметр 0.43 – 0.53 мм (0.017-0.021 дюйм)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЧИСТКЕ

После нанесения немедленно удалить проливы и брызги краски, а также отмыть инструмент теплым мыльным раствором. Помыть руки с мылом. После очистки промыть оборудование для распыления уайт-спиритом, что позволит предотвратить образование ржавчины. При использовании уайт-спирита следовать рекомендациям изготовителя по технике безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Использовать краску только для внутренних работ.

Защищать краску от замерзания.

Краска не обладает фотохимической активностью.

Информация и рекомендации, изложенные в настоящем Листе технических данных продукта, основаны на испытаниях, проведенных компанией Sherwin-Williams или по ее заказу. Изложенные здесь информация и рекомендации могут измениться и относятся к предлагаемому продукту на момент публикации данного документа. Чтобы получить самый последний Лист технических данных, проконсультируйтесь с местным представителем компании Sherwin-Williams.